






Pretvaranje građevinarstva u  
**UMETNOST**

i.design





## i.design GLACIER 52,5 CEM I 52,5 N

### OPIS

**i.design GLACIER 52,5** je super beli portland cement proizveden od posebnog klinkera sa niskim sadržajem gvožđa i magnezijuma.

- Portland klinker za mehaničku snagu
- Gips za kontrolu vremena vezivanja


**i.design GLACIER 52,5** sadrži više od 95% portland klinkera. Izuzetna belina proizvoda omogućuje, korišćenjem pigmenata, postizanje svetlih boja. Zbog posebnog proizvodnog procesa i kvaliteta korišćenih sirovina, proizvod ne sadrži vodo-rastvorljiv Hrom Cr 6+.

### PRIMENA

- Arhitektonski i dekorativni betonski elementi
- Vidljive i obojene betonske površine za stambene objekte
- Proizvodnja i / ili dekoracija malih prefabrikovanih elemenata
- Podni mozaici, zidni i plafonski ukrasi
- Proizvodnja svih vrsta suvih maltera

### SPECIFIKACIJA

PARAMETERI		i.design GLACIER 52,5 CEM I 52,5 N	
Hemijski parametri	L.O.I.	%	<b>3,5</b>
	I.O	%	<b>0,3</b>
	SO <sub>3</sub>	%	<b>3,3</b>
	Na eq	%	<b>0,5</b>
	Cl -	%	<b>0,05</b>
	7 dana	MPa	<b>47,1</b>
	28 dana	MPa	<b>57,8</b>
Finoča	63 µm	%	<b>0,6</b>
	Specifična površina	cm <sup>2</sup> /g	<b>4350</b>
Potrošnja vode	H <sub>2</sub> O	%	<b>28,5</b>
Vreme vezivanja	Početno	h:min	<b>03:36</b>
Čvrstoča (le Chatelier)	exp	mm	<b>1</b>
Belina		%	<b>80,5</b>



### PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Preporučuje se upotreba aditiva mineralnog i hemijskog porekla
- Pravilno i potpuno doziranje cementa kako biste izbegli gubitak čvrstoće
- Kontrola odnosa vode i cementa kako biste izbegli gubitak čvrstoće
- Očistite aggregate kako biste izbegli gubitak čvrstoće i obezbedili dobru obradivost maltera i/ili betona
- Prekomerne vibracije mogu dovesti do gubitka čvrstoće zbog odvajanja
- Rad sa malterom i/ili betonom u temperaturnom opsegu +5°C do +35°C
- U toplim i vetrovitim uslovima beton treba da bude pokriven i/ili kvašen da ne bi gubio vlažnost.

### PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Proizvod se isporučuje u: rasutom stanju, koficama od 1 kg i 5 kg, vrećama od 25 kg i 50 kg na paletama od 1,6 tona i 2 tone. Na zahtev, proizvod se takođe može pakovati u 'Big bag' vreće od 1,5 tona. Proizvod treba čuvati na suvom, provetrenom i pokrivenom prostoru.





## i.design GLACIER 32,5 CEM II/B-L 32,5 N

### OPIS

**i.design GLACIER 32,5** je super beli portland cement proizведен od posebnog klinkera sa niskim sadržajem gvožđa i magnezijuma.

- Portland klinker za mehaničku snagu
- Krečnjak za poboljšanje performansi
- Gips za kontrolu vremena vezivanja


**i.design GLACIER 32,5** sadrži više od 65% portland klinkera. Izuzetna belina proizvoda omogućuje, korišćenjem pigmenata, postizanje svetlih boja. Zbog posebnog proizvodnog procesa i kvaliteta korišćenih sirovina, proizvod ne sadrži vodo-rastvorljiv Hrom Cr 6+.

### PRIMENA

- Arhitektonski i dekorativni betonski elementi
- Vidljive i obojene betonske površine za stambene objekte
- Proizvodnja i / ili dekoracija malih prefabrikovanih elemenata
- Podni mozaici, zidni i plafonski ukrasi
- Proizvodnja svih vrsta suvih maltera

### SPECIFIKACIJE

PARAMETERI	i.design GLACIER 32,5 CEM II/B-L 32,5 N		
Hemijski parametri	SO <sub>3</sub>	%	<b>2,9</b>
	Na eq	%	<b>0,5</b>
	Cl -	%	<b>0,03</b>
Pritisna čvrstoća	7 dana	MPa	<b>34,3</b>
	28 dana	MPa	<b>40,5</b>
Finoća	63 µm	%	<b>1,7</b>
	Specifična površina	cm <sup>2</sup> /g	<b>5485</b>
Potrošnja vode	H <sub>2</sub> O	%	<b>26,4</b>
Vreme vezivanja	Početno	h:min	<b>01:57</b>
Čvrstoća (le Chatelier)	exp	mm	<b>0,9</b>
Belina		%	<b>81,5</b>



### PREPORUKE ZA UPOTREBU

- Preporučuje se upotreba aditiva mineralnog i hemijskog porekla
- Pravilno i potpuno doziranje cementa kako biste izbegli gubitak čvrstoće
- Kontrola odnosa vode i cementa kako biste izbegli gubitak čvrstoće
- Očistite aggregate kako biste izbegli gubitak čvrstoće i obezbedili dobru obradivost maltera i/ili betona
- Prekomerne vibracije mogu dovesti do gubitka čvrstoće zbog odvajanja
- Rad sa malterom i/ili betonom u temperaturnom opsegu +5°C do +35°C
- U toplim i vetrovitim uslovima beton treba da bude pokriven i/ili kvašen da ne bi gubio vlažnost.



### PAKOVANJE I SKLADIŠENJE

Proizvod se isporučuje u: rasutom stanju, koficama od 1 kg i 5 kg, vrećama od 25 kg na paletama od 1,6 tona. Na zahtev, proizvod se takođe može pakovati u 'Big bag' vreće od 1,5 tona. Proizvod treba čuvati na suvom, provetrenom i pokrivenom prostoru.

